

www.xip1.com  
ventas@xip1.com



**Un Proveedor con muchas soluciones...!**

XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS / RFC: XIP 090305 9E6 / AV. JESUS SOLTERO LOZOYA # 4937 / COL. PARTIDO IGLESIAS / CP. 32528 TEL 656 6483535 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEX.

## FICHA TECNICA CALIBRE 60 ANCHO 18"

PELICULA ESTIRABLE DE ALTO RENDIMIENTO					
<p><b>DESCRIPCION DE PRODUCTO</b></p> <p>LA PELICULA ESTIRABLE ES FABRICADA EN COVERPACK DE MEXICO POR EL METODO DE LA EXTRUSION DE POLIETILENO, A ALTAS TEMPERATURAS, Y MANTENIENDO EXRICTOS ESTANDARES DE CALIDAD.</p> <p>ESTE PRODUCTO OFRECE UN ALTO DESEMPEÑO Y UNA FUNCIONABILIDAD SOBRESALIENTE, SE DESTACA EN TENER ALTA RESISTENCIA, ELONGACION Y PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS. SU DESEMPEÑO OPTIMO SE DA EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE ENTRE 6° y 45° C.</p>	<b>PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS</b>				
	CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACION	UNIDADES	TOLERANCIA +-
	ANCHO	ASTM D-2103	18	PULG	5%
	LARGO		800	PIES	5%
	CALIBRE	ASTM D 5947	60	GAUCHE	5%
	STRETCH A ROTURA (%)	HIGHLIGH	200%	UNI	3%
	DIRECCION MAQUINA				
	FUERZA DESEMBOLINADO	ASTM D882	5.51>13.23	LB	3%
	PUNZONZADO (150% ESTIRAMIENTO)	HIGHLIGH	2.2>4.41	LB	-
	TENSION A ROTURA DIRECCION MAQUINA	ASTM D 882	>4500	PSI	-
	TENSION A ROTURA DIRECCION TRANSVERSAL	ASTM D882	>2000	PSI	-
	ELONGACION %	HIGHLIGH	>200	%	5%
	DIRECCION MAQUINA		<150	%	-
DIRECCION TRANSVERSAL		>160	%	-	
<p><b>ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD</b></p> <p>* PRODUCTO NO TOXICO.</p> <p>* NO ALMACENAR BAJO LOS RAYOS DEL SOL DIRECTAMENTE.</p> <p>* ESTIBA MAXIMA 2 PALLETS</p> <p>* CADA TARIMA CUENTA CON IDENTIFICACION DE LOTE FECHA DE ELABORACION Y CERTIFICADO DE CALIDAD.</p> <p>* MANTENER FUERA DE FUENTES DE IGNICION.</p>	<b>ESPECIFICACIONES ESPECIALES</b>		<b>MATERIA PRIMA</b>		
	<p>PELICULA PIGMENTADA CON COLOR, YA SEA AMARILLO, NARANJA, VERDE, ROJO, AZUL, MORADO, NEGRO O BLANCO</p>		<p>*POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PX7832 *ADHESIVO STANDAR SKS32 *CENTRO DE CARTON.</p>		